

EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS
THAT PERFORM.



EZ ULTRA LITE™



**Betume poliéster
extremamente leve com
capacidade de enchimento
excepcional**

+

Formulação extremamente leve

Tecnologia de ponta na área dos betumes

Ideal para grandes áreas a reparar com enchimento

Muito fácil de lixar com excepcional remoção de material

Excelente adesão sobre vários substratos

EZ ULTRA LITE é um betume poliéster extremamente leve com uma capacidade de enchimento excepcional assim como facilidade de lixagem.

Para grandes áreas de reparação onde é necessário um rápido e simples enchimento - EZ ULTRA LITE é o produto certo.

Produto de fácil aplicação e boa uniformidade combinado com a facilidade de lixagem e propriedades de enchimento proporcionam uma reparação rápida e eficaz de grandes áreas a reparar. Com este processo rápido economiza tempo e dinheiro na conclusão de reparações maiores.

EZ ULTRA LITE é ideal para a reparação de camiões e reboques, assim veículos comerciais e de construção e comboios.

EZ ULTRA LITE™

101342 – 3 Litros

**Experimente e verifique
as diversas vantagens
que este produto
oferece ao seu processo
de reparação.**

FICHA TÉCNICA

EVERCOAT®

EZ ULTRA LITE™

Betume poliéster extremamente leve com excelentes capacidades de enchimento

Edição: SP04.00625 - Rev.01 | Page 2/2

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO	SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL Betume poliéster extremamente leve de enchimento para reparação de grandes áreas. As suas qualidades excepcionais de lixagem assim como de enchimento garantem uma reparação rápida e efectiva.																		
SUBSTRATOS	Excepcional adesão sobre uma variedade de substratos devidamente preparados, tais como; pintura, verniz de fábrica, aço, aço galvanizado, aço zincado, alumínio, plásticos compósitos, plásticos duros, SMC, e betume poliéster.																		
PREPARAÇÃO	Antes de lixar, limpar e desengordurar completamente a área a reparar, removendo qualquer vestígio de sujidade e gorduras. Lixar a área a reparar, P80 - P180. Usar um grão abrasivo mais fino para terminar a preparação, P180 - P220. A área a reparar deve de estar completamente seca e limpa antes da aplicação do produto.																		
MISTURA	O rácio de mistura com o endurecedor é de 2% em peso. Coloque a quantidade de produto pretendida sobre um <i>mixing board</i> limpo e adicione os 2% de endurecedor. Verifique a ilustração na tampa do produto como guia para assegurar o correcto rácio de mistura. Misture completamente até obter uma cor homogénea e consistente. Usar exclusivamente o endurecedor EVERCOAT fornecido.																		
APLICAÇÃO	Aplicar uma camada muito fina de material misturado sobre a área a reparar. Deste modo está a promover uma aplicação sem poros e com uma excelente adesão. Continue a aplicar camada sobre camada até obter a quantidade necessária para a reparação.																		
ACABAMENTO	Lixar o betume até obter a forma pretendida com as granulometrias P80 - P180. Evitar lixagens agressivas fora da área a reparar. Termine a lixagem da área a reparar com a granulometria P180-P220. Para obter um resultado perfeito, aplique uma camada de betume de acabamento, por exemplo, EVERCOAT EASY SAND. Deste modo garante um acabamento sem poros e plano, reduzindo o consumo de primário das etapas seguintes do processo de reparação.																		
DADOS TÉCNICOS	<table border="1"><tr><td>Cor</td><td>Cinzento claro</td></tr><tr><td>Estado físico</td><td>Líquido</td></tr><tr><td>Solubilidade</td><td>Não solúvel em água fria ou morna</td></tr><tr><td>Tempo de vida (mistura)</td><td>3 - 5 minutos</td></tr><tr><td>Secagem para lixagem</td><td>15 - 20 minutos</td></tr><tr><td>Protecção corrosiva</td><td>500 horas névoa salina (Harshaw)</td></tr><tr><td>Espessura máxima</td><td>6 - 10 mm (lixada)</td></tr><tr><td>Composição e Precauções</td><td>Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação</td></tr><tr><td>COVs</td><td>Máx. 160 g/l COV</td></tr></table> <p>As propriedades são valores típicos e não devem ser consideradas especificações técnicas de venda. Os testes físicos foram realizados a 25°C e 75% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma.</p>	Cor	Cinzento claro	Estado físico	Líquido	Solubilidade	Não solúvel em água fria ou morna	Tempo de vida (mistura)	3 - 5 minutos	Secagem para lixagem	15 - 20 minutos	Protecção corrosiva	500 horas névoa salina (Harshaw)	Espessura máxima	6 - 10 mm (lixada)	Composição e Precauções	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação	COVs	Máx. 160 g/l COV
Cor	Cinzento claro																		
Estado físico	Líquido																		
Solubilidade	Não solúvel em água fria ou morna																		
Tempo de vida (mistura)	3 - 5 minutos																		
Secagem para lixagem	15 - 20 minutos																		
Protecção corrosiva	500 horas névoa salina (Harshaw)																		
Espessura máxima	6 - 10 mm (lixada)																		
Composição e Precauções	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação																		
COVs	Máx. 160 g/l COV																		
ESTABILIDADE	18 meses desde a data de produção. A data de produção está inserida no lote no fundo da lata ou no rótulo. A identificação do lote é composta da seguinte forma: 8 10 233 8 = ano 2018 10 = mês outubro 233 = número de lote em execução																		
ARMAZENAMENTO	De acordo com os requisitos dos regulamentos locais. Observe as recomendações fornecidas na rotulagem do produto. Temperatura máxima de armazenamento 25 °C. Armazenar em local fresco e bem ventilado, distante de materiais incompatíveis assim como de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes, álcalis fortes e ácido. É proibido fumar nas imediações. Prevenir o acesso não autorizado. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e hermeticamente. Manter a embalagem na sua posição original para evitar vazamento. Não despeje no esgoto. Não coloque material catalisado no recipiente original.																		
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	Ler com atenção todas as instruções e avisos antes de usar os produtos EVERCOAT. As fichas de segurança (MSDS) para todos os materiais estão disponíveis online em https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .																		

EVERCOAT



Parceiro distribuidor oficial para a Europa

O seu parceiro EVERCOAT:

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt