

440 EXPRESS™



Fondo pre-primer con resina di alta qualità



+

Preparazione ottimale della superficie

tecnologia in poliestere 1k brevettata

Isola la superficie evitando spreco di primer

Riduce il consumo di primer di circa il 30%

Copre i micro-fori ed i graffi di lavorazione più fini

Riduce il rischio di disomogeneità

Previene i difetti di verniciatura dovuti ad un eccessivo utilizzo del primer



Le Micro-porosità sono spesso invisibili e possono causare difetti di verniciatura.



Dopo l'applicazione di 440 Express i pori diventano ben visibili e ricoperti

440 Express è un fondo pre-primer 1k brevettato. La resine di questo prodotto sono ad alta efficienza e sono il risultato delle tecnologie più all'avanguardia nell'ambito degli studi sulle micro particelle.

In soli 30 secondi, potrete migliorare il vostro processo di riparazione con una riduzione significativa dei micro-fori, causa di svariati problemi nei cicli di verniciatura.

Applicare una piccola dose di fondo pre-primer 440 Express sull'area di riparazione come ultimo passaggio prima dell'applicazione del primer. L'eccellente qualità della sua resina fungerà da strato protettivo isolando l'area di lavorazione prima della verniciatura. I micro-fori difficili da visualizzare ed i graffi di carteggiatura verranno completamente ricoperti. Dopo l'applicazione non sarà necessario nè carteggiare nè pulire. Questa operazione migliora significativamente l'efficacia del primer, permettendo inoltre di risparmiare materiale. Si ridurrà inoltre il rischio di disomogeneità e di scivolamento del solvente, eliminando il 90% delle problematiche relative a questo tipo di lavorazione e garantendo un alto standard di risultato.

440 Express è un prodotto ideale anche per la preparazione delle parti in plastica come ad esempio i paraurti.

440 EXPRESS™

104415 – 118 ml

104400 – 473 ml

104439 – Applicazione a spugna

**Provalo tu stesso e
verifica gli enormi
vantaggi che apporta
al tuo processo di
riparazione!**

440 EXPRESS™

Fondo pre-primer con resina di alta qualità

Edition date: SP04.00607 Rev.01 | Page 1/2

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI	ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 440 Express è un pre-primer 1K con resine ad alta efficienza per l'eliminazione di micropori e graffi di carteggiatura. È il prodotto ideale per la preparazione delle superfici di riparazione prima dell'applicazione del primer. Applicare semplicemente un sottile strato di 440 Express al termine dell'ultima fase prima del primer.	
SUPERFICI	Adesione eccezionale ad una varietà di substrati, adeguatamente carteggiati inclusi: vecchie vernici e trasparenti, acciaio, plastiche dure, composite, SMC, stucchi in poliestere.	
PREPARAZIONE	Carteggiare l'area di riparazione con la grana 180 o più fine. Rimuovere la polvere con aria compressa.	
MISCELAZIONE	Scuotere prima dell'uso in modo da mischiare al meglio la resina ad alta efficienza con le microsferi.	
APPLICAZIONE	Applicare una piccola quantità di 440 EXPRESS (un cucchiaino) sulla spugna applicatrice o su carta pulita. Strofinare il prodotto sull'area da riparare con movimenti circolari. Nelle aree più grandi o in caso di presenza di microfori, si consiglia una seconda applicazione. Eliminare quindi il materiale in eccesso con carta pulita. Il materiale rimasto dovrà risultare sottile ed uniforme. CONSIGLIO: Se rimane troppo materiale, fare asciugare 15 minuti e rimuovere con cautela utilizzando un abrasivo P180 o P320.	
CARTEGGIATURA/FINITURA	Dopo un tempo di asciugatura di 15 minuti, sarà possibile applicare un primer di fondo seguendo le raccomandazioni del fabbricante.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore	Grigio
	Stato fisico	Liquido
	Solubilità	Non solubile nei seguenti materiali: acqua fredda e calda
	Tempo di essiccazione	15 minuti
	Contenuto e precauzioni	Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili su richiesta
	VOC	Limite EU per i Composti Organici Volatili: 151 g/l (2007)
	Queste proprietà sono valori tipici e non si devono considerare come specifiche di vendita. Le prove fisiche vengono effettuate a circa 25° e a 75% di umidità, se non diversamente specificato.	
STABILITÀ	Data di scadenza: 12 mesi dalla data di produzione. La data di produzione è leggibile nel numero di identificazione del lotto apposto sulla confezione o sull'etichetta. Il numero di identificazione lotto è composto come segue: 8 10 233 8= anno 2018 10= mese Ottobre 233 =numero lotto	
IMMAGAZZINAMENTO	Conservare secondo le norme locali in vigore. Rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta. Non conservare a temperature superiori a 25° C. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali aggressivi, acidi forti. Non fumare. Impedire l'accesso non autorizzato. I contenitori aperti devono essere attentamente risigillati e tenuti in posizione verticale per impedire perdite. Non smaltire nella rete fognaria. Non riporre mai il prodotto mescolato nel contenitore originale.	
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare i prodotti Evercoat. Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili on line visitando il sito https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .	

EVERCOAT



Partner ufficiale
Europeo

INDASA ITALIA S.R.L.
Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +(39) 011 4278321
Fax: +(39) 011 42778 323
E-mail: info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it

Your EVERCOAT partner:

