

EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS
THAT PERFORM.



EZ LITE COMMERCIAL



Stucco leggero a riempimento profondo

+

Tempo di lavoro prolungato

Grande capacità di riempimento e peso estremamente ridotto

Eccezionale tenuta verticale

Applicazione liscia

Adesione superiore

Micro-Weight™ Formula a peso ridotto

Stucco leggero e facile da carteggiare. EVERCOAT EZ LITE COMMERCIAL è appositamente formulato per consentire un riempimento profondo con un'eccellente sospensione verticale.

EZ LITE COMMERCIAL

101360 – 3 Liter

*Provalo tu stesso e
verifica gli enormi
vantaggi che apporta
al tuo processo di
riparazione!*

EZ LITE COMMERCIAL

Stucco leggero a riempimento profondo

Edition date: SP04.00600 Rev.01 | Page 1/2

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI	EVERCOAT EZ LITE COMMERCIAL è un prodotto dalle eccellenti proprietà di riempimento, con tempi di lavorazione di 7-9 minuti a 22°C. L'operatore potrà quindi mescolare ed applicare grandi quantità di prodotto mantenendo un tempo sufficiente per la lavorazione. Potrà in questo modo ridurre il numero di mixaggi risparmiando tempo ed aumentando la produttività. Adesione eccellente su acciaio, acciaio zincato, alluminio, fibra di vetro e SMC.
SUPERFICI	Acciaio, acciaio zincato, alluminio, fibra di vetro e SMC.
PREPARAZIONE	Pulire la superficie rimuovendo lo sporco, l'olio lubrificante e la cera. Utilizzare abrasivi P80-P180 per rimuovere e carteggiare la vernice. Pulire a fondo la superficie utilizzando un detergente adatto (a solvente a base acqua). La superficie deve essere completamente asciutta prima dell'applicazione.
MISCELAZIONE	Utilizzare unicamente la crema indurente EVERCOAT! Mettere il quantitativo di prodotto scelto su una tavola di miscelazione non porosa o fibrosa. Aggiungere la crema indurente con un rapporto di 100 parti di EVERCOAT EZ LITE COMMERCIAL con 2 parti di EVERCOAT EZ LITE COMMERCIAL (a peso). ESEMPIO: per 5 cm di diametro aggiungere la crema indurente dal centro fino al bordo; per 10 cm di diametro aggiungere la crema da bordo a bordo. Aree più grandi di 10 cm richiederanno quantità addizionali di indurente. Mescolare fino ad ottenere un colore omogeneo
APPLICAZIONE	Stendere uno strato sottile di materiali miscelati sulla superficie esercitando una pressione decisa per garantire la migliore adesione. Applicare strati aggiuntivi in maniera progressiva ed in quantità leggermente superiore alla superficie per consentirne la carteggiatura.
CARTEGGIATURA/FINITURA	Carteggiare e modellare lo stucco con le grane P 80-P220. Evitare graffi di carteggiatura fuori dall'area nella fase di taglio iniziale. Carteggiare quindi lo stucco con la grana P180. Per ottenere i migliori risultati, applicare EVERCOAT OPTEX SUPERBUILD 4:1
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore Grigio
	Stato fisico Pasta
	Solubilità Non solubile nei seguenti materiali: acqua fredda e calda
	Tempo di lavorabilità 7-9 minuti
	Tempo di asciugatura dopo la carteggiatura 25-30 minuti
	Protezione dalla corrosione 500 ore in prova di nebbia salina (Harshaw)
	Spessore massimo 6,3 mm (carteggiato)
	Contenuto e precauzioni Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili su richiesta
VOC Riferirsi alla sezione 9 delle schede di sicurezza	
Queste proprietà sono valori tipici e non si devono considerare come specifiche di vendita. Le prove fisiche vengono effettuate a circa 22° e a 75% di umidità, se non diversamente specificato.	
STABILITÀ	Data di scadenza: 18 mesi dalla data di produzione. La data di produzione è leggibile nel numero di identificazione del lotto apposto sulla confezione o sull'etichetta. Il numero di identificazione lotto è composto come segue: 8 10 233 8= anno 2018 10= mese Ottobre 233 =numero lotto
IMMAGAZZINAMENTO	Conservare secondo le norme locali in vigore. Rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta. Non conservare a temperature superiori a 25° C. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali aggressivi, acidi forti. Non fumare. Impedire l'accesso non autorizzato. I contenitori aperti devono essere attentamente risigillati e tenuti in posizione verticale per impedire perdite. Non smaltire nella rete fognaria. Non riporre mai il prodotto mescolato nel contenitore originale.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare i prodotti Evercoat. Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili on line visitando il sito https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .

Your EVERCOAT partner:



Official distributor
partner for Europe

INDASA ITALIA S.R.L.
Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +(39) 011 4278321
Fax: +(39) 011 42778 323
E-mail: info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it